

# BONDERITE®

## BONDERITE C-MC 240

Oktober 2016

### ZURE SOLVENTVRIJE GRAFFITI VERWIJDERAAR

#### Toepassingsgebied :

**BONDERITE C-MC 240** is geschikt voor het verwijderen van graffiti op baksteen. Deze technologie wordt ook gebruikt als verfstripper voor epoxy, polyurethaan, alkyd,... verven.

**BONDERITE C-MC 240** combineert de recent ontwikkelde synergetische effecten tussen gecombineerde zuursystemen en fysische oppervlakte verschijnselen.

#### Eigenschappen :

**BONDERITE C-MC 240** is een solventvrije, thixotrope, zure, milieuvriendelijke vloeistof op basis van mierenzuur en vrij van methyleenchloride, fenolen en chromaten.

**BONDERITE C-MC 240** kan zowel op horizontale als verticale vlakken toegepast worden.

**BONDERITE C-MC 240** is veilig toe te passen op baksteen, staal, aluminium en titanium. Magnesium een HHT-stalen delen dienen beschermd te worden voordat de stripper wordt aangebracht.

In het algemeen hebben de alternatievewaterbasis strippers een verminderde activiteit ten opzichte van methyleenchloride gebaseerde strippers en een langere striptijd, maar door de omgevingstemperatuur te verhogen kunnen de contacttijden aanzienlijk verminderd worden.

Inschatting van verbruik :  
Afhankelijk van het aantal lagen verf die verwijderd dienen te worden, de afmetingen van het te reinigen object en de omgevingstemperatuur.

**BONDERITE C-MC 240** is zeer economisch, aangezien het verbruik beduidend lager ligt dan bij gebruik van methyleenchloride gebaseerde verfstrippers.

#### Parameters :

Uitzicht : viskeuze, thixotrope groene vloeistof  
Dichtheid : 1.03 kg/L (20°C)  
Viscositeit : 9 – 10 Pa.s  
pH : 2.5 - 3  
Vlampunt : boven 100 °C  
Oplosbaarheid : goed in water  
Opslag : 5 – 35 °C (niet in direct zonlicht)  
Bewaring : 1 jaar in gesloten verpakking

#### Gebruiksaanwijzing :

**BONDERITE C-MC 240** wordt onverdund toegepast met behulp van een borstel, rol of niet-verstuivende spuitapparatuur.

Laat een dikke laag **BONDERITE C-MC 240** voldoende lang inwerken. Bij het aanbrengen van een te dunne laag zullen anders onvoldoende bestanddelen aanwezig zijn.

Gebruik een borstel of doek om zijn graffiti verwijderbare eigenschappen te verbeteren.

Aanbevolen wordt de verfresten met schrapers te verwijderen alvorens af te spoelen. De bijzondere samenstelling van **BONDERITE C-MC 240** zorgt ervoor dat het product niet indroogt en tot 24 uur actief blijft.

De benodigde striptijd zal tussen de 4 en 7 uur liggen, afhankelijk van het verfsysteem en de werkomstandigheden.

Om **BONDERITE C-MC 240** te verwijderen raden wij aan de verfresten samen met de graffiti verwijderaar af te spuiten met koud water onder hoge druk.

Het spoelwater bevat geen toxische componenten, maar dient wel geneutraliseerd te worden.

Ideale toepassingstemperatuur: 25 – 30°C (hogere temperatuur resulteert in kortere werkingstijd).

## Veiligheid

Raadpleeg het uitgebreide veiligheidsdata blad van dit product vooraleer het toe te passen.

### **N.V. Henkel Belgium S.A.**

Havenlaan 16 Avenue du Port  
B-1080 BRUSSEL - BRUXELLES  
Tel : (+32) 2 421 25 55  
Fax: (+32) 2 421 25 99  
HRB 517 356 RCB

De informatie voorzien in deze Technische Fiche, met inbegrip van de aanbevelingen voor gebruik en toepassing van het product, zijn gebaseerd op onze kennis en ervaring met het product op het ogenblik van het uitbrengen van deze Technische Fiche. Dit product kan gebruikt worden voor een brede waaier aan toepassingen en ook de concrete toepassing en werkvoorwaarden in uw omgeving kunnen verschillen. Henkel kan hierover geen controle uitoefenen en kan dan ook niet aansprakelijk worden gehouden voor de geschiktheid van ons product in de specifieke productie processen en werkomgevingen, zowel als voor de concrete toepassingen en resultaten waarin deze door u worden gebruikt. Wij bevelen ten stelligste aan om zelf voorafgaandelijk te testen om deze geschiktheid te bepalen.

Welke aansprakelijkheid dan ook, voortvloeiende uit de informatie in de Technische Fiche of als gevolg van enige geschreven of mondelinge aanbeveling met betrekking tot het betrokken product is uitgesloten, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en tenzij in geval van dood of lichamelijke schade veroorzaakt door onachtzaamheid van Henkel of in het geval van toepasselijkheid van verplichte productaansprakelijkheidswetgeving.

In geval van producten geleverd door Henkel Belgium N.V., Henkel Electronic Materials NV, Henkel Nederland BV, Henkel Technologies France SAS en Henkel France SA , gelieve dan rekening te houden met onderstaande:

In het geval Henkel ondanks bovenstaande toch aansprakelijk zou worden geacht, op welke grond dan ook, zal de aansprakelijkheid van Henkel nooit hoger zijn dan het bedrag van de desbetreffende levering.

Henkel Americas  
+860.571.5100

Henkel Europe  
+49.89.9268.0

Henkel France  
+33.1.64.17.70.00

*Pour plus d'informations ou pour nous contacter visiter notre site internet : [www.henkel.com/industrial](http://www.henkel.com/industrial)*